

NEON MAVİ GRES

NLGI 0

REXOIL NEON MAVİ GRES, rafine mineral baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojisi ile formüle edilmiş, yüksek performanslı, kalsiyum esaslı çok amaçlı bir grestir. Güvenilir yağlama sağlamak, suyla yıkanmaya karşı mükemmel direnç göstermek ve yağlanan yüzeylere güçlü şekilde tutunmak üzere tasarlanmıştır. Ürün, korozyon, oksidasyon ve erken aşınmaya karşı bileşenleri koruyan dayanıklı bir yağlayıcı film oluşturur. Mekanik zorlanma altında iyi yapısal stabilite sergiler ve normal çalışma sıcaklıkları boyunca kıvamını korur. Dengeli formülasyonu sayesinde nem, rutubet ve aralıklı su temasına maruz kalan uygulamalarda güvenilir performans sunarken, orta yük koşulları altında da düzgün ve sorunsuz çalışmayı destekler.

NEON MAVİ GRES, otomotiv ve ticari araç şasi yağlaması, su pompaları, tarım ve inşaat makineleri ile kalsiyum sabunlu greslerin önerildiği çok çeşitli genel endüstriyel uygulamalarda kullanıma uygundur. Özellikle uzun süreli korumanın gerekli olduğu nemli, ıslak veya suya maruz kalan ortamlarda yüksek etkililik sağlar.

Özellikler

- **Mükemmel Suya Dayanım** – Islak ve nemli ortamlarda suyla yıkanmaya karşı direnç gösterir ve yağlama performansını korur.
- **Metal Yüzeylere Güçlü Yapışma** – Yağlanan parçalara etkin şekilde tutunarak sürekli koruma sağlar ve yağlayıcı kaybını azaltır.
- **Güvenilir Korozyon Koruması** – Metal bileşenleri pas ve korozyona karşı koruyarak ekipman ömrünü uzatır.
- **İyi Mekanik Stabilite** – Normal mekanik zorlanma altında kıvamını korur, çalışma sırasında gresin bozulmasını azaltır.
- **Çok Amaçlı ve Geniş Kullanım Alanı** – Otomotiv, tarım, inşaat ve endüstriyel uygulamaların geniş bir yelpazesi için uygundur.
- **Normal Çalışma Sıcaklıklarında Tutarlı Performans** – Kullanım sırasında sertleşme veya aşırı yumuşama olmadan güvenilir yağlama sağlar.

Onay ve Şartnameler

DIN 51502, KP0E-10, ISO 12924, ISO L-XBBFA-0

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
NLGI		0
Sabun Cinsi		Kalsiyum
Renk		Mavi
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C, 0,1 mm	ASTM D217	355 - 385
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	Min.95
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-	- 10 ile +70

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.